

# optima SDE new AB

**FABRICAGEMETHODE**  
Getuft 1/10" velours COC

**POOLSAMENSTELLING**  
100% PA IMPREL®

**TUFTDOEK**  
Geweven PP

**RUG**  
Action Back

**POOLGEWICHT**  
ca. 750 gr/m<sup>2</sup>

**TOTAAL GEWICHT**  
ca. 1.680 gr/m<sup>2</sup>

**POOLHOOGTE**  
ca. 4 mm

**TOTALE HOOGTE**  
ca. 6 mm

**AANTAL NOPPEN**  
ca. 256 000/m<sup>2</sup>

**PERMANENT ANTISTATISCH**  
<2 kV

**GELUIDSISOLATIE**  
ISO 140-8: ca 25 dB delta L

**GELUIDSABSORPTIE**  
ISO 354: ca 0.20 alpha w

**WARMTEDOORLAATBAARHEID**  
0,07 m<sup>2</sup> K/W

**LICHTECHTHEID**  
5-6

**WATERECHTHEID**  
4-5

**BRANDKLASSE**  
Brandklassement C<sub>fl</sub>-s1  
alleen bij volledige verkleving

**MÉTHODE DE FABRICATION**  
Tufteé 1/10" velours COC

**COMPOSITION DU VELOURS**  
100% PA IMPREL®

**SUPPORT**  
Tissé PP

**DOSSIER**  
Double dossier synthétique

**POIDS DU VELOURS**  
ca. 750 gr/m<sup>2</sup>

**POIDS TOTAL**  
ca. 1.680 gr/m<sup>2</sup>

**HAUTEUR DU POIL**  
ca. 4 mm

**HAUTEUR TOTALE**  
ca. 6 mm

**NOMBRE DE POINTS**  
ca. 256 000/m<sup>2</sup>

**ANTISTATIQUE PERMANENT**  
<2 kV

**ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT**  
ISO 140-8: ca 25 dB delta L

**ABSORPTION PHONIQUE**  
ISO 354: ca 0.20 alpha w

**RÉSISTANCE THERMIQUE**  
0,07 m<sup>2</sup> K/W

**RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE**  
5-6

**RÉSISTANCE À L'EAU**  
4-5

**CLASSEMENT FEU**  
Classement feu C<sub>fl</sub>-s1  
uniquement en pose collée

**UPEC**  
U3 P3 E1 C0  
Homologation CSTB: 09/260

**HERSTELLUNGSVERFAHREN**  
Getuftet 1/10" COC velours

**POLMATERIAL**  
100% PA IMPREL®

**TRÄGERMATERIAL**  
Bändchengewebe PP

**RÜCKENAUSRÜSTUNG**  
Textilrücken

**POLGEWICHT**  
ca. 750 gr/m<sup>2</sup>

**GESAMTGEWICHT**  
ca. 1.680 gr/m<sup>2</sup>

**POLHÖHE**  
ca. 4 mm

**GESAMTHÖHE**  
ca. 6 mm

**NOPPENZAHL**  
ca. 256 000/m<sup>2</sup>

**PERMANENT ANTISTATISCH**  
<2 kV

**TRITTSCHALLDÄMMUNG**  
ISO 140-8: ca 25 dB delta L

**SCHALLABSORPTIONSGRAD**  
ISO 354: ca 0.20 alpha w

**WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND**  
0,07 m<sup>2</sup> K/W

**LICHTECHTHEIT**  
5-6

**WASSERECHTHEIT**  
4-5

**BRANDVERHALTENSKLASSE**  
Baustoffkl. C<sub>fl</sub>-s1  
nur wenn vollflächig verklebt

**MANUFACTURING PROCESS**  
Tufting 1/10" cut pile COC

**PILE CONTENT**  
100% PA IMPREL®

**PRIMARY BACKING**  
Woven PP

**SECONDARY BACKING**  
Synthetic backing

**PILE WEIGHT**  
ca. 750 gr/m<sup>2</sup>

**TOTAL WEIGHT**  
ca. 1.680 gr/m<sup>2</sup>

**PILE HEIGHT**  
ca. 4 mm

**TOTAL HEIGHT**  
ca. 6 mm

**NUMBER OF KNOTS**  
ca. 256 000/m<sup>2</sup>

**PERMANENTLY ANTISTATIC**  
<2 kV

**SOUND INSULATION**  
ISO 140-8: ca 25 dB delta L

**SOUND ABSORPTION**  
ISO 354: ca 0.20 alpha w

**THERMAL RESISTANCE**  
0,07 m<sup>2</sup> K/W


**LIGHT FASTNESS**  
5-6

**WATER RESISTANCE**  
4-5

**FIRE CLASS**  
Fireresistance C<sub>fl</sub>-s1  
only with full adhesion

Colours and widths max 6000 m<sup>2</sup> / dye lot (verfbad, Farbbad, bain de teinture)

	16	25	28	33	35	44	47	53	64	71	73	91
Optima												
ca 4m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ca 5m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Optima	95	177	179	196								
ca 4m	.	.	.	.								
ca 5m	.	.	.	.								





arc edition®  
performance flooring

by Balta

# optima SDE new AB




▲ 33




▲ 16




▲ 64




▲ 28



▲ 91



▲ 35




▲ 71



▲ 53




▲ 25



▲ 47



▲ 44




▲ 73



▲ 177



▲ 95



▲ 179



▲ 196